



airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

J1 1401 DE

Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: **NITRO- KOMBISPACHTEL**




Eigenschaften:

Schnelltrocknender 1-Komponenten-Feinspachtel auf Basis Nitrocellulose-Kunstharz. Gut geeignet als Fleckspachtel zur Beseitigung kleiner Schadstellen wie Kratzer oder Stein-schlaglöcher sowie zum Glätten von kleinen Unebenheiten. Ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichen Untergründen insbesondere auf Stahlblech, Holz und auf polyesterbasierten Autokarosserieteilen.



Anwendungsbereich:

Autoreparatur, Motorradreparatur, Industrie, (Holz-) Möbel




Chemische Basis:

Nitrocellulose, Alkydharz, Pigmente und Lösungsmittel.




Gebrauchsanweisung:

Die zu spachtelnden Flächen müssen fett- und rostfrei sowie leicht angeraut sein. In dünnen Schichten aufgetragen, kann der Spachtel nach ca. 30 Minuten Trockenzeit geschliffen werden.




Für dickere Schichten kann mehrmals dünn-schichtig gespachtelt werden. Zwischen dem Auftrag der einzelnen Schichten sollte eine Trockenzeit von ca. 1 Stunde eingehalten werden.



Für den besseren Korrosionsschutz ist blankes Blech vor dem Spachtelauftrag zu grundieren.

Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen. Nicht unter +5 °C verarbeiten!



Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Schleifen:

Mit Körnung: P 80 – P 280

Auf Grund der Wasserempfindlichkeit von Polyestern wird empfohlen trocken zu schleifen.

Lagerstabilität:

Bei + 20°C in dicht verschlossenen Gebinden mindestens **12 Monate**.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.