









airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

CG 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: **UNI-LIGHT GREY**



Propriétés:

Mastic bicomposant universel particulièrement léger (densité 1,28g/cm³).
Très facile à poncer et idéal pour tous travaux généraux de masticage.
Etalement facile, haut pouvoir garnissant, pas de rétrécissement après la prise.
Ponçage aisé même après plusieurs jours. La surface ponçée est sans pores.
Excellente adhérence sur la plupart des supports particulièrement sur tôle d'acier galvanisé, aluminium, bois, plaques de copeaux, polyester et polyester renforcé à fibre de verre.

Marge d'application:

Réparation de voitures, industrie, manufacture de meubles, orthopédie

Base chimique:

UNI-LIGHT-GREY: Des résines polyester non saturées, des matières de charge inertes, des matières thixotropiques et des pigments.

Durcisseur: Peroxide de benzoyl

Mode d'emploi:

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.
Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.
Malaxer la quantité désirée airo UNI-LIGHT GREY avec approx. 2% durcisseur.
Appliquer la mixture dans les 4-6 minutes.

Ne pas utiliser sur des supports traités avec wash-primer ou sur un support durcissable à l'acide.

Temps de prise:

Avec approx. 2% durcisseur: 4-6 minutes.
Un surdosage de durcisseur raccourcit le temps de prise mais n'accélère pas le durcissement et peut causer des problèmes d'adhérence et/ou un changement de couleur sur le vernissage suivant.

Mélange:

100 parties : airo UNI-LIGHT GREY
2 parties : durcisseur

Température d'emploi:

La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C pour l'emploi.
Ne pas travailler au dessous de +5 °C

Elimination:

Eliminer conformément aux règlements locaux.

Ponçage:

Avec grain P 80 - 280
A poncer à sec à cause de la sensibilité aqueuse propre à tous matériaux polyester.

Stabilité de stockage:

12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C.