




airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

PU 1403 NL


Technisch Merkblad - Produktinformatie

Produkt: **2K-PU-Plamuur**


**Eigenschappen:**

Oplosmiddel-, amyn, styreen en geurvrije 2K-Polyurethaan-Plamuur, langere verwerkingstijd, snel te schuren, porienvrij en direct overlakbaar. Diverse doeleinden voor binnen en buitenwerkzaamheden.

Uitstekende hechting op staal, metaal, aluminium, hout en glasvezelversterkte onderdelen. Minimale krimp.


**Toepassingsgebied:**

Kozijnenreparatie, scheepsbouw, metaal en houtindustrie, modelbouw, schilderwerk en orthopedietechniek.

**Chemische Basis:**


2K-PU-Spachtel Basis: OH-functionele Polymeren

2K-PU-Spachtel Harder: Polyisocyaanate

**Gebruiksaanwijzing:**

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt/geschuurd te worden zodat deze vrij is van vocht, roest, vet, vuil, stof en oude laklagen. De benodigde hoeveelheid 2K-PU-Spachtel bestaande uit basis en harder in de mengverhouding 2:1 zorgvuldig mengen en in een tijd van 5 – 10 minuten verwerken.

Omdat 2K-PU-Spachtel vochtgevoelig is moet de plamuur en harder na ieder gebruik zorgvuldig afgesloten worden.


**Pot-Life:**

De 2K-PU-Spachtel heeft een verwerkingstijd van ongeveer 10 Minuten.

**Mengverhouding:**

100 gewichtsdelen 2K-PU-Spachtel Basis

50 gewichtsdelen 2K-PU-Spachtel Härter

**Verwerkingstemperatuur:**

De optimale verwerkings- en materiaaltemperatuur ligt tussen **+15 °C** und **+25 °C**.

Schuren:

Na 2 a 3 uur handmatig of machinaal te schuren. (P80 – P240), afhankelijk van temperatuur

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

Opslagstabiliteit:

Geconditioneerde opslagruimte bij Temperaturen < 25°C en in goed afgesloten verpakking bedraagt de houdbaarheid ten minste **6 Maanden**.