



airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

PU 1401 DE


Technisches Merkblatt - Produktinformation

Produkt: 2K-PU-SPACHTEL



Eigenschaften:

Lösungsmittelfreier und geruchsarmer 2K-Polyurethan-Spachtel.
Leicht und porenfrei ziehbar.
Für allgemeine Spachtelarbeiten im Innen- und Außenbereich.
Ausgezeichnete Haftung auf Stahl, Aluminium, Holz und glasfaserverstärkten Werkeilen auf Polyesterbasis. Geringer Schrumpf.




Anwendungsbereich:

Autoreparatur, metall- und holzverarbeitende Gewerbe, Modellbau, Malerhandwerk und Orthopädietechnik.



Chemische Basis:

2K-PU-SPACHTEL Basis: OH-funktionelle Polymere
2K-PU-SPACHTEL Härter: Polyisocyanate




Gebrauchsanweisung:

Den Untergrund sorgfältig von Feuchtigkeit, Rost, Schmutz, Fett und alten, lockeren Farbresten säubern und anschleifen.
Die erforderliche Menge 2K-PU-Spachtel bestehend aus Basis und Härter entnehmen, gründlich vermischen und innerhalb 5 -10 Minuten verarbeiten.
Der Härter für den 2K-PU-Spachtel ist feuchtigkeitsempfindlich und sollte daher stets in dicht geschlossenen Gebinden gelagert werden.




Topfzeit:

Der 2K - PU-Spachtel ist 5 -10 Minuten verarbeitungsfähig.




Mischung:

100 Gewichtsteile 2K-PU-SPACHTEL Basis
50 Gewichtsteile 2K-PU-SPACHTEL Härter



Verarbeitungstemperatur:

Die Umgebungs- und Materialtemperatur soll bei der Verarbeitung zwischen +18 °C und +25 °C liegen.
Nicht unter +10 °C verarbeiten!



Schleifen:

Nach 180-240 Minuten mit Körnung P 80 – P 280

Entsorgung:

Nach den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Lagerstabilität:

Bei sachgemäßer Lagerung im dicht verschlossenen Gebinde bei Temperaturen <25°C beträgt die Haltbarkeit **mindestens 6 Monate**.

Unsere anwendungstechnische Beratung in schriftlicher oder mündlicher Form oder durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis auch in bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Airo garantiert, dass die Produkte mit den jeweiligen Spezifikationen übereinstimmen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Schäden oder Unfällen, die bei der Verwendung der Produkte entstehen können. Unsere Verantwortung beschränkt sich auf die Erstattung oder den Ersatz von Produkten, die nicht den angegebenen Spezifikationen entsprechen.