



airo-chemie
A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

PU 1401 FR

Fiche Technique - Information du Produit

Produit: **2K-PU-Spachtel** (Mastic PU)




Propriétés:

Mastic PU bicomposant sans solvants et sans odeur.

Etirage facile et sans pores, peu de rétrécissement.

Idéal pour travaux de masticage à l'intérieur et à l'extérieur.

Adhère parfaitement sur l'acier, aluminium, bois et parts de polyester renforcé par fibre de verre.



Marge d'application:

Réparation des bateaux

Réparation des voitures, travaux de métal et de bois, modélisme, artisanat de peintre et l'orthopédie.




Base chimique:

MASTIC PU :

Polymères fonctionnels OH

Durcisseur :

Polyisocyanates



Mode d'emploi:

Le support doit être propre, sec, non oxydé, dépoussiéré et dégraissé.

Eliminer préalablement tout reste de corrosion et d'ancienne finition. Poncer le support.

Malaxer la quantité désirée de 2K-PU-SPACHTEL avec approx. 2% durcisseur.


Appliquer la mixture pendant 5-10 minutes.



Le durcisseur est susceptible à l'humidité, donc il est impératif de bien fermer l'emballage.

Temps de prise:

Avec 2% durcisseur : 5-10 minutes



Mélange:

2 parties :


airo 2K-PU-SPACHTEL

1 partie :

durcisseur


Température d'emploi:

La température d'entourage et de matériel doit être entre +18 °C et +25 °C.



Ponçage:

Après 180-240 minutes avec une ponceuse excentrique (grain P80-240) ou à la main.



Elimination:

Eliminer conformément aux règlements locaux.

Stabilité de stockage:

12 mois dans les emballages solidement fermés et stockés à +20 °C