



Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **PLASTIC**



Eigenschappen:

Witte 2K-polyester-plamuur met groot toepassingsgebied. Zeer geschikt voor bijna alle plamuurwerkzaamheden in auto-spuutbedrijven, timmerfabrieken/ -werkplaatsen en bij de meubelbouw. Bootreparatie boven de waterlijn. Gemakkelijk aan te brengen, wordt snel hard en is goed schuurbaar.



Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.


Toepassingsgebied:

Autoreparatie, meubelbouw, modelbouw, bootreparatie boven de waterlijn



Chemische basis:

Plastic: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.
 Verharder: Benzoylperoxid




Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfstreken. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt. Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geslepen worden.




Niet verwerken op: Verzinkt plaatwerk, aluminium, washprimer, zuurhardende primers, syntetische- of nitro-cellulose-grondverf(1K-primers).




Pot-life:

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de reactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs onthechting en/of kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden



Mengverhouding:

100 Gewichts delen Plastic
 2 Gewichts delen harderpasta



Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

Schuren:

P 80 - 280
 Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geschuurd worden

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.