







# Technisch merkblad - Produktinformatie

## Produkt: **ELASTIC**


**Eigenschappen:**

2K-polyester plamuur voor het vullen van grote uitsparingen en oneffenheden. Kan in dikke lagen worden aangebracht op verticale vlakken. Zeer geschikt voor lood- en zinkwerken, carrosseriebouw en de matrijsconstructie. Ook geschikt voor het vasthechten van marmer en staal.

Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.

**Toepassingsgebied:**

Autoreparatie, zwaar vervoer, industrie, modelbouw

**Chemische basis:**

Elastic: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.

Verharder: Benzoylperoxid

**Gebruiksaanwijzing:**

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt.

**Niet verwerken op:** Verzinkt plaatwerk, aluminium, washprimer, zuurhardende primers, syntetische- of nitro-cellulose-grondverf(1K-primers).

**Pot-life:**

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de reactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs onthechting en/of kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden

**Mengverhouding:**

100 Gewichtsdelen Elastic  
2 Gewichtsdelen harderpasta

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet onder de + 5°C!

**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

**Schuren:**

P 80 - 280

Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geschuurd worden

**Opslagstabiliteit:**

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.