






# Technisch merkblad - Produktinformatie

## Produkt: **SOFT**


**Eigenschappen:**

2K-allround polyester-plamuur voor de autoschadehersteller. Goede vulkracht en gemakkelijke verwerking vormen de eigenschappen van deze plamuur. Door de hoge thixotropie kan airo Soft zonder problemen op verticale vlakken verwerkt worden. Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, hout en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.

**Toepassingsgebied:**

Autoreparatie, industrie

**Chemische basis:**

Soft: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.  
 Verharder: Benzoylperoxid

**Gebruiksaanwijzing:**

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt.

**Niet verwerken op:** Verzinkt plaatwerk, aluminium, washprimer, zuurhardende primers, synthetische- of nitro-cellulose-grondverf(1K-primers).

**Pot-life:**

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de reactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs onthechting en/of kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden

**Mengverhouding:**

100 Gewichtsdelen Soft  
 2 Gewichtsdelen harderpasta

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet onder de + 5°C!

**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

**Schuren:**

P 80 - 280  
 Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geschuurd worden

**Opslagstabiliteit:**

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.