


Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **METALLIC**


Eigenschappen:


2K-polyester-plamuur met een grote elasticiteit. Zeer geschikt voor het overplamuren van lasnaden of plamuurwerkzaamheden op onderdelen die onderhevig zijn aan een hoge mate van vibratie. Gemakkelijk te verwerken en goed schuurbaar. Uitstekend hechtvermogen op staalplaat, ijzergietsel en glasvezelversterkte kunststof op polyesterbasis.


Toepassingsgebied:

Autoreparatie, zwaar vervoer, industrie


Chemische basis:

Metallic: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en aluminium-poeder
Verharder: Benzoylperoxid



Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt.


Niet verwerken op: Verzinkt plaatwerk, aluminium, washprimer, zuurhardende primers, synthetische- of nitro-cellulose-grondverf(1K-primers).


Pot-life:

vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de reactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs onthechting en/of kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden


Mengverhouding:


100 Gewichtsdelen Metallic
 2 Gewichtsdelen harderpasta


Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!

Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.


Schuren:

P 80 - 280

Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geschuurd worden.

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.