



**airo-chemie**  
A. Schmiemann GmbH & Co. KG  
chemisch-technische Produkte  
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143  
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27  
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870


**N0 1403 NL**

## Technisches Merkblatt - Produktinformation

### Produkt: **NAUTIC EPOXI-SPACHTELMASSE**


**Eigenschappen:**

2-Komponenten plamuur op basis van epoxyhars met een breed toepassingsbereik. Hard snel uit, goed schuurbaar, waterbestendig. Tevens geschikt voor het verwijderen van osmosebeschadigingen aan polyesterboten. Uitstekende hechting op staal, gegoten ijzer en aluminium. GFK-onderdelen.

**Toepassingsgebied:**

Bootreparatie, machinebouw.


**Inzetbaar voor reparatie aan boten voor boven- en onder de waterlijn.**

**Chemische Basis:**

Nautic: Epoxyhars, vulstoffen, pigmenten en tixotropiemiddelen.

**Gebruiksaanwijzing:**


De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Het oppervlak voor het aanbrengen van de plamuur opruwen met grof schuurpapier of aanstralen. Basis en harder zorgvuldig mengen in verhouding 2:1. Na vermenging heeft de plamuur een pot-life van ca. 15 - 20 Minuten. Na 6 tot 7 uur droogtijd kan de plamuur geschuurd worden. Bij temperaturen onder 20 °C, zal de uithardingstijd langer worden. Uitgeharde en geschuurde Nautic plamuur kan met vrijwel elk laksysteem afgelakt worden.



Bij stalen of aluminiumboten moet voor het plamuren een 2-Komponenten anti-corrosieprimer aangebracht worden.


**Pot-life:**

Pot-life bij temperatuur van 20°C (2:1) 15-20 minuten.

**Mengverhouding:**

2 Gewichtdelen Nautic Basis

1 Gewichtdeel Nautic Härter

**Verwerkingstemperatuur:**

Bij voorkeur tussen +18 °C und + 25 °C .

Niet onder + 5°C verwerken!

**Afvalverwerking:**

Volgens de geldende plaatselijke voorschriften.

**Schuren:**

P 80 - 280

**Opslagstabiliteit:**

Bij + 20°C in gesloten verpakking ten minste 12 maanden.

Ons technisch advies voor het gebruik in schriftelijke of mondelinge vorm of door beproevingen geschiedt overeenkomstig ons weten, maar geldt als alleen als onverbindende verwijzing ook met betrekking op eventuele beschermende rechten van derden en stelt u niet vrij van uw eigen beproeving van de door ons geleverde producten op de geschiktheid voor de bepaalde werkwijzen en doelen. Gebruik, toepassing en verwerking van de producten geschieden buiten ons vermogen tot controle en liggen van daar exclusief in uw eigen gebied van verantwoordelijkheid. Airo garandeert, dat de producten met de bijhorende specificaties overeenkomen. Wij overnemen geen verantwoordelijkheid bij schade of ongevallen, die in verband met het gebruik van de producten kunnen ontstaan. Onze verantwoordelijkheid is beperkt op de vervanging of vergoeding van producten, die niet aan de vermelde specificaties voldoen.