



airo-chemie
 A. Schmiemann GmbH & Co. KG
 chemisch-technische Produkte
 D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
 D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
 Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870

NI 1403 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie

Produkt: **EPOXI UNIVERSALGRUND**




Eigenschappen:

2K- primer op epoxihars basis met goede hechting op diverse onderlagen. In het bijzonder ook op aluminium en verzinkte delen.


Snel uithardend, waterbestendig, bied uitstekende roestwering.

Goede hechting op staalplaat, ijzer, aluminium, glasvezelversterkte polyester, verzinkte ondergronden.




Toepassingsgebied:

Autoreparatie, zwaar vervoer, industrie, bootreparatie en diverse werkzaamheden waarbij om extra roestwering gevraagd word.



Chemische basis:


Epoxi Universalgrund: Epoxihars, aliphatische polyamin, vulstoffen, pigmenten, thixmiddelen en oplosmiddelen




Gebruiksaanwijzing:

Ondergrond vrijmaken van vuil, vet en oude verfresten en met grof schuurpapier opruwen of aanstralen. Basis en harder in verhouding 3:1 mengen (indien nodig verdunner toevoegen) en met spuitpistool aanbrengen. Na ca. 4 tot 5 uur kan de universal grund geschuurd, of overgespoten worden.


Word er bij temperaturen onder de 10° C gewerkt, wordt de tijd van droging aanzienlijk verlengt.



Verwerkingsadvics:	Spuitviscositeit	16-18 sec (DIN 4mm)
	Spuitdruk	1,8 – 2 bar /
	Spuitopening	1,5-1,7 mm




Droogtijd:	a) 20°C:	stofdroog	20 min /
		overspuitbaar	4 uur /
		doordroging	12 uur
	b) 60°C:	doordroging	40 min (laagdikte ≈ 50 µm)



Mengsel:

3 Gewichts delen Basis
 1 Gewichts deel Verharder



Pot-life van het mengsel (3:1):

8 uur (bij 20° C)




airo-chemie

A. Schmiemann GmbH & Co. KG
chemisch-technische Produkte
D-40736 Langenfeld · Postfach 1143
D-40764 Langenfeld · Carl-Leverkus-Str. 27
Tel. (02173) 8538-0 · Fax 853860 + 853870


NI 1403 NL

Technisch merkblad - Produktinformatie


Produkt: **EPOXI UNIVERSALGRUND**

**Verwerkingstemperatuur:**

Niet onder de + 10°C!

**Afvalverwerking:**

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

**Slepen:**

P 150 - 240

Na 4 tot 5 uur verhardingstijd kan de plamuur droog geslepen worden

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.